


# کاربردهای صنعتی نانوفیومد سیلیکا



## شناسنامه

## ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گروه رصد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی


طراحی و اجرا:	توسعه فناوری مهرویژن	تلفن:	۰۲۱-۶۳۱۰۰
نظارت:	داود قرابلو	نمابر:	۰۲۱-۶۳۱۰۶۳۱۰
تهیه‌کننده:	شرکت نوآوران صنعت و نانوفناوری	پایگاه اینترنتی:	www.nano.ir
سندوق پستی:	معین		www.INDnano.ir
پست الکترونیک:	۱۴۵۶۵-۳۴۴		
سال انتشار:	IND@nano.ir	اینستاگرام نانوو صنعت:	@INDnano.ir
	۱۴۰۱		

## فهرست مطالب

۳	فیومد سیلیکا
۳	تولید
۴	ویژگی
۵	ساختار ذره
۶	شیمی سطح
۷	کاربردها
۸	جریان آزاد تونرها
۹	تغلیظ مایعات
۱۰	تقویت الاستومرها
۱۱	بسته‌بندی آنتی‌باکتریال مواد غذایی
۱۲	تولیدکنندگان داخلی
۱۲	شرکت نانوجاذب‌های پیشرفته نوین
۱۳	تولیدکنندگان خارجی
۱۳	بازار جهانی فیومد سیلیکا
۱۶	پی‌نوشت‌ها
۱۶	مراجع

## فیومد سیلیکا

فیومد سیلیکا<sup>۱</sup> از زمان تولید اولیه در اوایل دهه چهل قرن بیستم، کاربرد گسترده‌ای در صنعت پیدا کرده است. فیومد سیلیکا به دلیل فرآیند تولید گرم<sup>۲</sup> با احتراق سیلیکن تراکلرید<sup>۳</sup> در شعله اکسیژن هیدروژن، خواص شگفت‌انگیز مختلفی را ارائه می‌دهد. فیومد سیلیکا از دی‌اکسید سیلیکون آمورف پراکنده<sup>۴</sup> تشکیل و سطح آن توسط گروه‌های سیلانول<sup>۵</sup> بسیار واکنش‌پذیر پوشیده شده است (شکل ۱) که برای واکنش‌های شیمیایی در دسترس هستند. علاوه بر این، فیومد سیلیکا ساختار ذرات پراکنده فضا<sup>۶</sup> (ساختارهای پراکنده فضا ساختارهایی هستند که نشان می‌دهند چگونه ذرات در ساختار جامدات قرار می‌گیرند). نشان می‌دهد که مربوط به مساحت سطح بالا و فاقد ریزمنافذ<sup>۷</sup> بودن آن است. این ویژگی‌ها فیومد سیلیکا را قادر می‌سازد تا به عنوان یک افزودنی جریان آزاد<sup>۸</sup> در جامدات پودرمانند، یک غلیظ‌کننده<sup>۹</sup> در مایعات مختلف و یک پراکنده تقویت‌کننده<sup>۱۰</sup> قوی در الاستومرها عمل کند [۱].




شکل ۱- ساختار شماتیک سیلیکا (کره مرکزی) و گروه‌های سیلانول متصل به آن

## تولید

فیومد سیلیکا از سوزاندن سیلان‌های فرار مانند تتراکلرید سیلیکون در شعله اکسیژن هیدروژن تولید می‌شود. در دمای بالای شعله، برخورد<sup>۱۱</sup> و انعقاد<sup>۱۲</sup> پیش‌ذرات<sup>۱۳</sup> منجر به تشکیل ذرات اولیه می‌شود. سرعت انعقاد بستگی به ویسکوزیته اکسید مذاب دارد که برای دی‌اکسید سیلیکون در دمای شعله حدود ۱۵۰۰ کلوین، بسیار زیاد است؛ بنابراین اندازه ذرات اولیه فیومد سیلیکا، به شدت با دمای شعله مرتبط است. در دمای پایین‌تر، برخورد و چسبیدن ذرات اولیه تنها منجر به همجوشی<sup>۱۴</sup> و تشکیل توده‌های<sup>۱۵</sup> پایدار ذرات می‌شود. توده‌های سیلیس شعله راترک می‌کنند و خنک می‌شوند اما همچنان با هم برخورد می‌کنند. از آنجایی که سطوح آن‌ها اکنون جامد است،

آگلومرهایی<sup>۱۶</sup> از توده‌ها تشکیل می‌شود که توسط فعل و انفعالات سطحی فیزیکی و شیمیایی کنار هم نگه داشته می‌شوند (شکل ۲) [۱].



شکل ۲- تولید فیومد سیلیکا در فرآیند شعله

## ویژگی

در جدول ۱ برخی خواص نظری فیومد سیلیکا قابل مشاهده است [۲].

جدول ۱- خواص نظری فیومد سیلیکا

### خواص (نظری) فیومد سیلیکا

۶۰/۰۸	وزن مولکولی
پودر سفید	ظاهر
$1600^\circ\text{C}$	نقطه ذوب
$2230^\circ\text{C}$	نقطه جوش
$2/3 \text{ } 4/5 \text{ g/cm}^3$	چگالی
$200 \text{ } 300 \text{ m}^2/\text{g}$	مساحت سطح ویژه
کروی	مورفولوژی

در ادامه به بررسی ویژگی‌های فیومد سیلیکا می‌پردازیم.

## ساختار ذره


فیومد سیلیکا به صورت پودر سفید کرکی (شکل ۳) ظاهر می‌شود که با چگالی ظاهری بسیار کم تا محدوده حدود ۲۰ تا ۵۰ گرم بر لیتر مشخص می‌شود. در مقابل، ذره فیومد سیلیکا زیر میکرون<sup>۱۱</sup> متشکل از دی اکسید سیلیکون آمورف دارای چگالی واقعی حدود ۲۲۰۰ گرم بر لیتر است. هر بحثی در مورد ساختار ذرات فیومد سیلیکا باید این تفاوت عظیم را در نظر بگیرد.




شکل ۳- شکل ظاهری فیومد سیلیکا

با میکروسکوپ الکترونی اندازه ذرات اولیه در توده‌ها حدود ۱۰ نانومتر تخمین زده می‌شود. اندازه‌گیری اندازه ذرات با استفاده از نانسایزر<sup>۱۸</sup> نشان می‌دهد که اندازه توده‌های پراکنده در یک حلال مرطوب مناسب<sup>۱۹</sup> در محدوده ۱۰۰ نانومتر است. پراش لیزری<sup>۲۰</sup> فیومد سیلیکا پراکنده در هوا، اندازه آگلومرهای بزرگ‌تر از ۵ میکرومتر را فراهم می‌کند.

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM<sup>۲۱</sup>) (شکل ۴) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM<sup>۲۲</sup>) (شکل ۵) ساختار غالب ذرات فیومد سیلیکا توده‌هایی هستند که از ذرات اولیه محکم و تا حدی ذوب شده تشکیل شده‌اند.



شکل ۴- فیومد سیلیکا (مساحت سطح<sup>-۱</sup>  $200\text{-}m^2\text{-}g$ ) - TEM



شکل ۵- فیومد سیلیکا (مساحت سطح  $125 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ ) - SEM


توده‌های فیومد سیلیکا ساختارهای ذره‌ای خطی و منشعب با اندازه متوسط حدود  $100$  تا  $200$  نانومتر هستند. با استفاده از TEM اندازه ذرات اولیه تقریباً ذوب شده حدود  $10$  نانومتر به دست آمده است. روش‌های جذب  $^{23}$  و میکروسکوپ الکترونی مقادیر بسیار نزدیکی از مساحت سطح را ارائه می‌دهند. این روش‌ها نشان می‌دهند که فیومد سیلیکا دارای سطح ذرات صاف در محدوده نانومتر است و ظاهراً سطح آن عاری از ریزمنافذ است. سطح صاف غیرمتخلخل ذرات فیومد سیلیکا مهم‌ترین ویژگی آن‌ها است، زیرا تفسیر واکنش‌های شیمیایی سطح را ساده می‌کند. علاوه بر این، ریز تخلخل سطح به طور قابل توجهی کارایی برهمکنش سطح سیلیس را کاهش می‌دهد [۱].

### شیمی سطح

شیمی یک جامد ریز تقسیم شده  $^{23}$  با مساحت سطح بالاتر مرز بین شیمی مولکولی و فیزیک سطح جامد است. شیمی سطح فیومد سیلیکا توسط واحدهای Si-O-Si و به ویژه، پیوندهای Si-O آویزان که گروه‌های سیلانول را تحت تأثیر رطوبت در دمای محیط ایجاد می‌کند، تحت سلطه قرار می‌گیرد.

چگالی گروه‌های سیلانول سطح سیلیس به شدت به فرآیند تولید دی‌اکسید سیلیکون بستگی دارد. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه فیومد سیلیکا حاوی سیلانول‌های داخلی باشد وجود ندارد. برخلاف محصولات سیلیسی حاصل از فرآیندهای مرطوب، فیومد سیلیکا تنها چگالی سطحی کمی از سیلانول‌های سطحی را نشان می‌دهد. تقریباً هر دو اتم سیلیکون روی سطح خود دارای یک گروه سیلانول است. بخش بزرگی از این سیلانول‌ها پیوند هیدروژنی ندارند، اما جدا شده‌اند (شکل ۶) و یک نوار IR<sup>۲۶</sup> در  $3750 \text{ cm}^{-1}$  ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، سیلانول‌های سطحی فیومد سیلیکا با توزیع آماری روی سطح قرار می‌گیرند. به این دلایل، سطح فیومد سیلیکا نسبت به واکنش‌های شیمیایی بسیار واکنش‌پذیر است. فیومد سیلیکا به دلیل سیلانول‌های سطحی و همچنین به دلیل

ماهیت اکسیدی، دارای انرژی سطحی بالایی است و قابلیت تر شدن با آب را دارد.



شکل ۶- گروه‌های مختلف سیلانول در سطح فیومد سیلیکا به ترتیب از چپ به راست: سیلانول جدا افتاده، سیلانول ژرمنال<sup>۲۷</sup>، سیلانول همسایه<sup>۲۸</sup> و سیلوکسان<sup>۲۹</sup>

بسیاری از کاربردهای صنعتی فیومد سیلیکا اساساً به انرژی سطحی بالای آن و وجود گروه‌های سیلانول سطحی بستگی دارد؛ اما سیستم‌های مختلفی نیز وجود دارد که در آن‌ها گروه‌های سیلانول فعال و آب جذب شده روی سطح آب دوست، مضرات جدی را وارد می‌کنند. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها بر روی فیومد سیلیکا، سیلیله شدن گروه‌های سیلانول سطحی است. غیرفعال سازی گروه‌های سیلانول سطحی همچنین انرژی سطحی اکسید را کاهش می‌دهد.

سیلیسه کردن سبب آب‌گریز شدن فیومد سیلیکا می‌شود. رایج‌ترین عوامل سیلیله کننده آلکیل کلروسیلان‌ها<sup>۳۰</sup> به عنوان دی‌متیل سیلان<sup>۳۱</sup> یا آلکیل سیلان‌ها<sup>۳۲</sup> به عنوان هگزامتیل دی سیلان<sup>۳۳</sup> هستند [۱].

## کاربردها

فیومد سیلیکا در بخش‌های مختلف صنعت کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است (شکل ۷). مهم‌ترین آن‌ها تقویت الاستومرها به عنوان یک پرکننده فعال و تغلیظ مایعات به عنوان یک افزودنی رئولوژیکی<sup>۳۴</sup> است، این دو کاربرد بیش از دو سوم حجم بازار فیومد سیلیکا را پوشش می‌دهند. حجم‌های کوچک تری از فیومد سیلیکا به عنوان افزودنی جریان آزاد<sup>۳۵</sup> در مواد جامد پودر مانند، به عنوان مثال در تونر دستگاه‌های کپی و چاپگر، در خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی یا حتی مواد غذایی استفاده می‌شود. همچنین در عوامل ضد فوم<sup>۳۶</sup> به عنوان ضدانسداد<sup>۳۷</sup>، در عایق کابل، کاتالیزور، لوازم آرایشی، جاذب، پوشش کاغذ<sup>۳۸</sup>، داروسازی و غیره استفاده می‌شود. همه این کاربردها از دو خاصیت فیومد سیلیکا که از منشأ گرمایی آن ناشی می‌شود سود می‌برند: ساختاری از ذرات ریز پراکنده و انباشته شده و سطحی وسیع با فعالیت بالا [۱].

در ادامه به بررسی برخی کاربردهای فیومد سیلیکا می‌پردازیم.






شکل ۷- کاربرد فیومد سیلیکا در صنایع مختلف

### جریان آزاد تونرها

توانایی فیومد سیلیکا برای پشتیبانی و حفظ جریان آزاد جامدهای پودر مانند مستقیماً با اندازه ذرات کوچک توده‌های آن مرتبط است. توده‌های سیلیس سطح ذرات پودری را می‌پوشانند و در نتیجه از تجمع ذرات پودری جلوگیری می‌کنند و علاوه بر این به عنوان یک بلبرینگ عمل می‌کنند تا پودر جریان یابد (شکل ۸) [۱].

جریان آزاد تونر در دستگاه کپی برای جریان دقیق تونر و کیفیت تصویر ضروری است. بدون سیلیس، جریان




شکل ۸- SEM از ذرات تونر بدون فیومد سیلیکا (چپ) و با غلظت ۴٪ از فیومد سیلیکا (راست)



آزاد تونر پس از کپی های متعدد کاهش می یابد و سبب کاهش کیفیت تصویر می شود. سیلیس بسیار آب گریز به عنوان یک افزودنی جریان آزاد، جریان پذیری تونر را حفظ می کند. علاوه بر این، هر افزودنی باید با قابلیت شارژ سیستم تونر سازگار باشد. مشخص شده است که تونر نیاز به افزودن یک نوع سیلیس با قطبیت و شارژ پذیری یکسان دارد. شارژ پذیری سیلیس توسط شیمی سطحی کنترل می شود - سیلیسه و آب گریز شدن قطبیت منفی دی اکسید سیلیکون را حفظ می کند و اصلاح سطح توسط ترکیبات سیلیکون آلی آمینه یا آمونیوم منجر به شارژ پذیری مثبت می شود [۳].

## تغلیظ مایعات

بسیاری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی نیاز به اعمال محلول مایع، رزین یا پلیمر (مانند پوشش ها، رنگ ها، لاک ها و غیره) بر روی لایه های عمودی دارند. در حین استفاده، مایع باید نازک و فرآیند رنگ آمیزی و پاشش آسان باشد اما هم زمان فیلم مایع اعمال شده باید در مدت زمان لازم برای سخت شدن روی بستر باقی بماند. فیومد سیلیکا دارای خواص یک غلیظ کننده مؤثر است که متورم نمی شود و از نظر شیمیایی بی اثر است. علاوه بر این غلیظ شدن توسط فیومد سیلیکا منجر به یک سیستم غیر نیوتنی می شود که معمولاً با نقطه تسلیم<sup>۳۹</sup> (حد روان شدن)، نازک شدن برشی<sup>۴۰</sup> و تیکسوتروپی<sup>۴۱</sup> (کاهش ویسکوزیته ظاهری مایعات، تحت عملیات و تنش های ثابت با گذشت زمان) همراه است؛ بنابراین فیومد سیلیکا به روشی عالی، الزامات نازک شدن برشی برگشت پذیر را تحت تنش برشی بالا اما یک نقطه تسلیم مشخص یا ویسکوزیته بالا در تنش های برشی پایین تر حل می کند. این اثرات رئولوژیکی که فیومد سیلیکا بر یک سیستم مایع تحمیل می کند، ممکن است با فعل و انفعال شگفت انگیز ساختار ذرات و برهمکنش های سطحی، همان طور که در شکل ۹ نشان داده شده است، درک شود. این شبکه پرکننده فضا<sup>۴۲</sup> از ذرات فیومد سیلیکا در حال نفوذ<sup>۴۳</sup> و تعامل ممکن است منجر به ویسکوزیته بسیار



شکل ۹- تغلیظ مایعات با فیومد سیلیکا

زیاد یا حتی یک نقطه تسلیم شود. مایع غلیظ شده قوام ژل ماندنی پیدا می کند و در مقابل تنش برشی مقاومت می کند تا زمانی که تنش برشی بر استحکام فعل و انفعالات ذره-ذره غلبه کند و شروع به شکستن شبکه ذرات و آگلومرهای بزرگ به خوشه های کوچک تر از توده ها کند. با افزایش سرعت برش، پیوندهای ذرات بیشتر و بیشتری شکسته می شوند. با این کار شبکه ذرات از بین می رود، اندازه آگلومرها کاهش می یابد و مایع تحت تنش برشی رقیق می شود. در لحظه ای که تنش برشی کاهش می یابد یا متوقف می شود، توده ها و آگلومرهای کوچک مجدداً مرتب می شوند و دوباره شروع به برهمکنش می کنند و به توده های بزرگ تر رشد می کنند. مایع دوباره توسط سیلیس غلیظ می شود، اما از آنجایی که بازاریابی ذرات به زمان نیاز دارد سیستم تیکسوتروپیک رفتار می کند. منشأ پیوند توده های سیلیس به آگلومرها و شبکه های ذرات برهمکنش های سطح ذرات است. پیوندهای هیدروژنی بین ذره ای به عنوان نیروی اصلی برای اتصال ذرات فیومد سیلیکا به یکدیگر مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه اثر تغلیظ فیومد سیلیکا آب گریز، آب دوست و سیلیله در مایعات با قطبیت های مختلف تصویر کلی تری از برهمکنش ذرات و توانایی تغلیظ را نشان می دهد. مشخص شده که سیستم مشابهی از سطح سیلیس و محیط مایع، تغلیظ مشخصی را نشان نمی دهد، در حالی که اگر سطح سیلیس به طور قابل توجهی با مایع متفاوت باشد، اثر تغلیظ بالا رخ خواهد داد (جدول ۲) [۱].

جدول ۲- قواعد برهمکنش های ذره-ذره


مایع	سیلیکا	قطبی-آب دوست	ناقطبی-آب گریز
قطبی	بدون برهمکنش بدون تغلیظ	برهمکنش آب دوست تغلیظ بالا	
ناقطبی	پیوند هیدروژنی تغلیظ بالا	بدون برهمکنش بدون تغلیظ	

## تقویت الاستومرها

اساساً یک لاستیک باید بتواند تحت تنش کشیده شود تا در برابر استرس بدون شکستگی مقاومت کند و پس از پایان تنش به شکلی برگشت پذیر به شکل اولیه خود بازگردد. یک پلیمر پر نشده<sup>۴۴</sup> و عمل آمده<sup>۴۵</sup> به ندرت این الزامات را برآورده می کند. این یک واقعیت است که برای اکثر سیستم های لاستیکی صادق است؛ بنابراین توسعه صنعتی الاستومرها به شدت با تولید پرکننده های تقویت کننده فعال مرتبط است.

استحکام مکانیکی بالای لاستیک های طبیعی و آلی که در تایرها استفاده می شود، به دلیل ترکیب کربن سیاه گرمازا<sup>۴۶</sup> به عنوان پرکننده های فعال است. الاستومرهای ستون فقرات پلیمرهای قطبی تر مانند پلی آکریلات ها، پلی یورتان ها یا پلی سولفیدها، به پرکننده هایی با قطبیت بالاتر نیاز دارند. به ویژه عملکرد الاستومرهای پلی دی

متیل سیلوکسان (لاستیک سیلیکونی) اساساً با افزودن فیومد سیلیکا مرتبط است. پلیمر سیلیکونی ولکانیزه لُخت (یک شبکه پلی دی متیل سیلوکسان)، استحکام مکانیکی پایینی را نشان می‌دهد. اضافه کردن ۳۰ درصد وزنی فیومد سیلیکا از طریق اختلاط و پراکنندگی باعث افزایش طول<sup>۲۷</sup> و تنش در هنگام شکست به میزان بیش از ۱۰ می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- تقویت الاستومرها با فیومد سیلیکا

برای درک خواص مکانیکی الاستیک، بحث ذخیره انرژی تغییر شکل یک رویکرد قدرتمند را ارائه می‌دهد. اندازه‌گیری‌های مکانیکی دینامیکی در کشش بالا روی الاستومرهای سیلیکونی پر شده نشان می‌دهد که انرژی تغییر شکل ممکن است به بخش انتروپیک و انتالپیک مرتبط باشد. بخش انتروپیک عمدتاً به دلیل محدودیت فضای ساختاری زنجیره پلیمری در حضور ذرات جامد سیلیس است. در حالی که بخش انتالپیک انرژی تغییر شکل مربوط به فعل و انفعالات ذره-پلیمر در سطح سیلیس است. بخش انتالپیک ذخیره‌سازی انرژی تغییر شکل ممکن است هنگامی که تعداد بهینه برهمکنش‌های سطح پلیمر روی ذره در حالی که تنش به الاستومر اعمال می‌شود کاهش یابد توضیح داده شود. زنجیر پلیمری ممکن است از سطح ذره دور شود یا موقعیت بهینه خود را نسبت به سطح ذره از دست بدهد. هنگامی که کشش آرام می‌شود، بهینه‌سازی و جهت دهی مجدد زنجیره سیلیکونی به مکان‌های جذب فعال سطح ذرات، انرژی برهمکنش را آزاد می‌کند [۱].

### بسته‌بندی آنتی‌باکتریال مواد غذایی

امروزه از دست دادن و هدر رفت مواد غذایی یک موضوع بسیار مشکل‌ساز است. FAO<sup>۲۸</sup>، در گزارشی در سال ۲۰۱۹، ارائه کرد که نزدیک به یک سوم مواد غذایی در نظر گرفته شده برای استفاده انسان (تقریباً ۱٫۳ میلیارد تن در سال) از بین یا هدر می‌رود. این یک تقریب در سال ۲۰۱۱ بود و هنوز به عنوان تنها تخمین جهانی در نظر گرفته می‌شود که تمام بخش‌های عرضه و تولید مواد غذایی را پوشش می‌دهد. بسته‌بندی مواد غذایی یکی از راه‌حل‌ها است و همان‌طور که توسط AMERIPEN<sup>۲۹</sup> (موسسه آمریکایی بسته‌بندی و محیط زیست) گزارش شده است،

تقریباً از ۲۵-۲۰٪ ضایعات مواد غذایی می توان با استفاده از فناوری های بسته بندی مواد غذایی جلوگیری کرد. این نقش فعال به بهبود ماندگاری مواد غذایی (مربوط به کیفیت) و عمر ایمن (مربوط به ایمنی) مربوط می شود که اغلب از طریق (اما نه تنها) کاهش رشد میکروبی است. بر این اساس، نیاز به بهبود گزینه های بسته بندی مواد غذایی موجود با عملکردهای مناسب برای کاهش رشد میکروبی وجود دارد. برای این کار، پراکندگی نانو/میکرو پرکننده های مبتنی بر فلز در یک ماتریس پلیمری یک مسیر شناخته شده برای توسعه بسته بندی ضد میکروبی است.

علی رغم اثربخشی بالای پرکننده های مبتنی بر فلز در کاهش اثرات میکروبی، مقررات مربوط به تأیید آن ها پیچیده است که بیشتر به دلیل نگرانی های مربوط به سمیت آن ها برای انسان است. این امر به طور مستقیم با رفتار مهاجرت چنین پرکننده هایی مرتبط است که می تواند از طریق (۱) انتشار ذرات از داخل فیلم، (۲) دفع ذرات واقع در سطح فیلم و (۳) انحلال یون فلزی که در آن فیلم به عنوان یک پلیمر تبادل یونی<sup>۵۰</sup> عمل می کند، رخ دهد. در نتیجه، توسعه راهبردهایی برای تضعیف و به نوعی کنترل رفتار مهاجرت چنین پرکننده هایی یک زمینه جالب برای کاهش اثرات منفی مربوط به استفاده از آن ها است. یک رویکرد برای رسیدن به این هدف، به دام انداختن سایت فعال (به عنوان مثال،  $\text{CuNPs}$ ،  $\text{AgNPs}$ ، یا  $\text{CuONPs}$ ) به صورت فیزیکی و/یا شیمیایی به یک پرکننده معدنی دیگر و ایجاد پرکننده های دو یا سه طرفه<sup>۵۱</sup> است. این امر با اجتناب از مهاجرت ذرات و سطوح بالای مهاجرت یون های فلزی باعث محدودیت مهاجرت سایت فعال می شود. از سوی دیگر، این نوع پرکننده ها می توانند طیف وسیعی از خواص بهبود یافته را (مانند سد گاز، حرارتی، مکانیکی و غیره) به دلیل اثر هم افزایی ترکیبی که از هر دو ساختار موجود در پرکننده حاصل می شود، ارائه دهند.

با در نظر گرفتن این راهبرد، اخیراً پرکننده های ضدباکتری دوطرفه متشکل از نقره ( $\text{Ag/FS}^{۵۲}$ )، مس ( $\text{Cu/FS}$ ) و هیدروکسی نیترات مس ( $\text{CuHS/FS}$ ;  $\text{Cu}_2(\text{OH})_3$ ) در اندازه ذرات میکرو بر روی یک نانو فیومد سیلیکا گرومازا ( $\text{SiO}_2/\text{FS}$ ) برای استفاده به عنوان پرکننده پلیمری توسعه داده شد.

علی رغم عدم تأیید تماس مواد غذایی با سایت های فعال، استفاده از فیومد سیلیکا با گرید غذایی به عنوان ماتریس دوپینگ رویکرد مناسبی برای تأیید آسان تر آن ها تحت عنوان محصول نهایی است چرا که به عنوان افزودنی مجاز غذایی طبقه بندی شده است.

چسبندگی قوی ذرات فلزی به سطح فیومد سیلیکا سبب کاهش سطوح مهاجرت و بهبود خواص ضد میکروبی پرکننده های فلزی در بسته بندی های پلیمری سخت مواد غذایی می شود [۴].

## تولیدکنندگان داخلی

در ایران شرکت نانوجاذب های پیشرفته نوین برای اولین بار به فناوری تولید فیومد سیلیکا دست یافته است.

## شرکت نانوجاذب های پیشرفته نوین

شرکت نانوجاذب های پیشرفته نوین، یک شرکت نوپا در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم است که در حال حاضر مشغول تکمیل ظرفیت خط تولید و ساخت دستگاه های مورد نیاز جهت تولید در مقیاس تناژ در ماه است و تاکنون فروشی از این محصول نداشته است. درعین حال پیش بینی می شود که تولید سالانه فیومد سیلیکا در شرکت نانوجاذب های پیشرفته نوین به زودی حدود ۹۰ تن در سال و در آینده ای نه چندان دور ۵ هزار تن در سال باشد [۵].

## تولیدکنندگان خارجی

در خارج از کشور شرکت‌های مختلفی در سراسر جهان اقدام به تولید فیومد سیلیکا کرده‌اند که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

### ■ Dongyue Group

گروه Dongyue در سال ۱۹۸۷ در چین تأسیس شده است. این شرکت عمدتاً در بحث تحقیق و توسعه و تولید مبردهای جدید سازگار با محیط زیست، مواد پلیمری حاوی فلئوئر، مواد آلی سیلیسی، غشاهای یونی-کلیایی و غشاهای تبادل پروتون سوخت هیدروژن و غیره مشغول است.

(<http://www.dongyuechem.com/en/default.aspx>)

### ■ Kemitura Group

گروه Kemitura یک شرکت شیمیایی / فنی است که در سال ۱۹۴۱ در دانمارک تأسیس شده است. این شرکت یکی از بازیگران پیشرو در حوزه تولید فیومد سیلیکا در جهان است. (<http://www.kemitura.com>)

### ■ Cabot

Cabot Corporation یک شرکت پیشرو در زمینه مواد شیمیایی و مواد عملکردی است که دفتر مرکزی آن در بوستون، ماساچوست آمریکا قرار دارد. این شرکت یکی از بازیگران در حوزه تولید فیومد سیلیکا در جهان است.

(<https://www.cabotcorp.com>)

### ■ OCI

شرکت OCI (صنایع شیمیایی شرقی سابق) یک شرکت شیمیایی در کره جنوبی است که در سال ۱۹۵۹ تأسیس شد. OCI مواد شیمیایی پایه مانند کلرید کلسیم، کربنات سدیم، سدیم پرکربنات، سیلیکون پلی کریستالی، فیومد سیلیکا، تری فلوراید نیتروژن و پراکسید هیدروژن، مواد شیمیایی کربنی مانند کربن سیاه و فنل‌ها را برای صنایع شیمیایی و تخصصی تولید می‌کند. (<https://www.oci.co.kr/eng>)

## بازار جهانی فیومد سیلیکا

اندازه بازار فیومد سیلیکا در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۵۹۹ میلیون دلار بود و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ شاهد ۵٫۴ درصد رشد مرکب سالانه خواهد بود. فیومد سیلیکا بسیار متنوع است و می‌تواند در محصولاتی با استفاده روزانه تا محصولات صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

چشم‌انداز مثبت صنعت رنگ و پوشش به دلیل افزایش تقاضا از طرف بخش‌های ساختمانی و خودرو، از بازار فیومد سیلیکا حمایت می‌کند زیرا برای بهبود خواص رئولوژیکی، تیکسوتروپیک و ضد سُر شدن رنگ‌ها و پوشش‌ها استفاده می‌شود [۶].

### ■ فیومد سیلیکا آب دوست بر بازار تسلط دارد.


در سال ۲۰۲۰، فیومد سیلیکا آب دوست به دلیل طیف وسیعی از کاربردها، حدود ۶۰ درصد سهم داشت. این سیلیس دارای خواص عایق خوب در دماهای بالا است. فیومد سیلیکا آب دوست برای استفاده در سیستم های رزین غیرقطبی مناسب است. این ماده در تقویت و تغلیظ سیلیکون، به عنوان لغزنده برای پودرهای غذایی و صنعتی و در تغلیظ حلال های غیرقطبی مانند زایلن، الکل های معدنی و استایرن استفاده می شود [۶].

### ■ داروسازی، مراقبت های زیبایی و شخصی جلودار رشد صنعت

بخش دارویی، مراقبت های زیبایی و شخصی تا سال ۲۰۲۷ شاهد حدود ۵٫۵٪ رشد مرکب سالانه خواهد بود. این محصول در فرمولاسیون های مختلف دارو، کپسول و قرص و در محصولات مراقبت از مو، پوست و دهان برای ایجاد خواص لازم استفاده می شود. افزایش جمعیت در ترکیب با افزایش هزینه ها برای محصولات مراقبت بهداشتی و زیبایی منجر به رشد قوی بازار فیومد سیلیکا در سال های آینده خواهد شد [۶].

آسیا و اقیانوسیه از نظر مصرف و تولید در خط مقدم است. آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۰ درصد از سهم را در اختیار داشت و پیش بینی می شود در دوره پیش بینی با نرخ قابل توجهی رشد کند. رشد به افزایش تقاضا برای محصول از سوی اقتصادهای نوظهور مختلف مانند چین، هند و ژاپن نسبت داده می شود [۶].

بازار فیومد سیلیکا بر اساس منطقه، ۲۰۲۰-۲۰۲۷، (میلیون دلار آمریکا)



شکل ۱۱- بازار فیومد سیلیکا بر اساس منطقه

### ■ افزایش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه یک روند عمده مشاهده شده در بازار است.

تولیدکنندگان سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را افزایش می دهند تا توسعه روش های جدید تولید را با هزینه کم به دست آورند [۶].

چالش: اثر نامطلوب فیومد سیلیکا بر سلامت انسان

فیومد سیلیکا می تواند خطرات بهداشتی مختلفی را برای کارگران صنایع مختلف مصرف نهایی و همچنین برای افرادی که از محصولی که در آن فیومد سیلیکا استفاده می شود، ایجاد کند. فیومد سیلیکا می تواند باعث مشکلاتی مانند سوزش چشم در تماس شدید و آسیب چشم در مواجهه مکرر شود. می تواند باعث بیماری های شبه آنفولانزا مانند سردرد، تب، لرز، درد، سرفه و گرفتگی قفسه سینه شود. فیبروز یکی از اثرات طولانی مدت فیومد سیلیکا است که می تواند باعث آسیب ریه شود. تحقیقات بیولوژیکی برای یافتن اثرات فیومد سیلیکا بر موجودات زنده در حال انجام است [۷].

## پی نوشت ها

- ۱ Fumed silica
- ۲ Pyrogenic
- ۳ Silicon tetrachloride
- ۴ Dispersed amorphous silicon dioxide
- ۵ Silanol
- ۶ Space-filling particle structure
- ۷ Micro porous
- ۸ Free-flow additive
- ۹ Thickener
- ۱۰ Reinforcing filler
- ۱۱ Collision
- ۱۲ Coalescence
- ۱۳ Protoparticles
- ۱۴ Fusion
- ۱۵ Protoparticles
- ۱۶ Aggregates
- ۱۷ Submicron fumed silica
- ۱۸ Nanosizer
- ۱۹ Well wetting solvent
- ۲۰ Laser diffraction
- ۲۱ Transmission electron microscopy
- ۲۲ Scanning electron microscopy
- ۲۳ Adsorbtion
- ۲۴ Divide solid
- ۲۵ Isolated
- ۲۶ Infrared
- ۲۷ Germinal silanol
- ۲۸ Vicinal silanol
- ۲۹ Siloxane
- ۳۰ Alkylchlorosilanes
- ۳۱ Dichlorodimethylsilan
- ۳۲ Alkylsilazane
- ۳۳ Hexamethyldisilazane
- ۳۴ Rheological additive
- ۳۵ Free flow additive
- ۳۶ Anti-foam agent
- ۳۷ Anti-blocking
- ۳۸ Paper coating
- ۳۹ Yield point
- ۴۰ Shear thinning
- ۴۱ Thixotropy
- ۴۲ Space-filling network
- ۴۳ Percolating
- ۴۴ Unfilled
- ۴۵ Cured
- ۴۶ Pyrogenic carbon blacks
- ۴۷ Elongation
- ۴۸ Food and Agriculture Organization of the United Nations
- ۴۹ American institute for packaging and environment



- ۵۰ Ionic-exchange polymer
- ۵۱ Nanoparticles
- ۵۲ Dual or triple-side fillers
- ۵۳ Fumed silica

#### مراجع

- ۱ Barthel, H., L. Rösch, and J. Weis, Fumed silica-production, properties, and applications. Organosilicon Chemistry Set: From Molecules to Materials, 2005: p. 761-778.
- ۲ Fumed silica theroretical properties. Available from: <https://www.americanelements.com/fumed-silica-112945-52-5#related-app-industries>.
- ۳ Barthel, H. and M. Heinemann. The Surface Modification of Silicas on the Free Flow and Charging Properties of Monocomponent Magnetic Toners. in INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL PRINTING TECHNOLOGIES. 1996. IS & T SOCIETY FOR IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY.
- ۴ Videira-Quintela, D., et al., Antibacterial LDPE films for food packaging application filled with metal-fumed silica dual-side fillers. Food Packaging and Shelf Life, 2022. 31: p. 100772.
- ۵ Iranina manufacturer Available from: <https://nanoproduct.ir/news/69106>
- ۶ fumed silica market gminsights. Available from: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/fumed-silica-market>.
- ۷ fumed silica markettandmarkets.